

## ①原料描述部分

规格级别	其它 薄膜级 其它	外观颜色	
该料用途	用于农膜, 包装膜, 以及发泡料, 涂覆料, 通讯电缆料使用。		
备注说明	加工性能好、透明度高、通用性强		

## ②加工条件

加工条件	
------	--

## ③原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度		优级   一级   合格 918.5±1.5   918.5±1.5   918.5±1.5	KG/m <sup>3</sup>
	熔体流动速率		优级   一级   合格 2.17±0.33   2.17±0.33   2.17±0.4	g/10min
			优级   一级   合格	
物理性能	光泽度	45°	优级   一级   合格 ≥56   ≥45   ≥45	
	雾度		优级   一级   合格 ≤7   ≤9.5   ≤9.5	%
机械性能	断裂伸长率		优级   一级   合格 ≥300/400   ≥300/400   ≥300/400	%
	拉伸屈服强度		≥8	Mpa
其它性能	清洁度		优级   一级   合格 ≤10   ≤15   ≤20	个/kg